

MACal[®]8300 PRO

Ficha Técnica

DESCRIPCIÓN

.MACal 8300 PRO son filmes vinílicos flexibles calandrados flexibles, provistos de un adhesivo acrílico permanente.

MACal 8300 Pro está especialmente concebido para asegurar un recorte por ordenador y un decorticado fácil y rápido incluso para pequeños caracteres, así como pequeños trazos.

Frontal :

Vinilo calandrado, de un espesor de 70 µm, sin cadmio.

Adhesivo :

Acrílico permanente.

Protector :

Papel kraft blanco de 135 g/m², con una impresión naranja al dorso.

Para los filmes blancos el papel protector va recubierto de un siliconado gris para mejorar el contraste.

Nota: **CONTRAST** permite una buena visión durante el decorticado mejorando por ello la productividad.

USOS

MACal 8300 pro está destinado a marcajes interiores (stands de ferias) y exteriores (marcaje de vehículos, escaparates, rótulos,...) de duración media.

DURABILIDAD

5 años : blanco y negro.

4 años : colores

Estas estimaciones de durabilidad están basadas en estudios de envejecimiento acelerado y en aplicaciones reales al exterior, en posición vertical, en clima templado.

Nota : Condiciones de exposición severas a temperaturas elevadas y a la luz ultravioleta, como las que se encuentran en los países de la Europa del Sur, las regiones tropicales, subtropicales o desérticas comportan un proceso de degradación más rápido. Es lo mismo en las regiones polucionadas, las grandes altitudes así como las exposiciones al Sur.

ALMACENAJE

En un local seco (± 50 % de humedad relativa) y fresco (15-25°C) : 2 años.

PROPIEDADES FÍSICAS (Valores medios)

Espesor (mm) (Film + adhesivo) 0,095 ISO 534

Características del film a 23°C DIN 53455

Resistencia a la tracción : > 25 N/15mm

Alargamiento a la rotura : ≥ 150 %

Propiedades adhesivas a 23°C FTM 1

Peel 180° sobre acero inoxidable (N/25 mm)

- 20 min. de la aplicación : 14

- 24 horas de la aplicación : 18

- 1 semana de la aplicación : 19

Estabilidad dimensional FTM 14

Contracción (48 horas a 70°C) : < 0,3 %

(25 cm x 25 cm, muestra aplicada sobre aluminio).

Límites de temperatura :

- de aplicación : +10°C a +40°C

- de uso : - 40°C à + 70°C

N.B. : para temperaturas inferiores, consultarnos.

Inflamabilidad

ISO 3795

Muestra aplicada sobre aluminio : auto-extinguible.

Resistencia a los agentes químicos y a los disolventes

Agua, agua con detergente y alcohol : no afectado.

Aceite, gasolina, petróleo : afectado (levantamiento de los bordes).

EJECUCIÓN

Recorte por ordenador

Limpio, rápido y sin problemas con la mayoría de los ploters. Atención al reglaje de la profundidad del corte ya que, si es demasiado profundo, provoca el rasgado del papel protector.

Decorticado

Cómodo y rápido incluso para pequeños caracteres y finos trazos.

Aplicación

El transfer de textos y logotipos recubiertos de Application Tape se hace siempre levantando el papel protector del PVC (es decir con el PVC cara al superficie de trabajo) y no levantando el Application Tape.

El MACal 8300 PRO puede ser aplicado sobre superficies ligeramente curvas por el método seco.

Sobre superficies planas son válidos los métodos seco o húmedo.

Advertencia importante

Las superficies sobre las que se deba aplicar al MACal 8300 PRO deben estar despolvadas y desengrasadas. La compatibilidad con las pinturas y las lacas debe ser probada antes de cualquier utilización del producto.

Sellado de los bordes y recubrimiento del film

El sellado de los bordes está recomendado en caso de exposición a las salpicaduras de disolventes o de productos químicos. El barnizado adecuado de las impresiones las protegen del efecto prolongado de la intemperie, de la abrasión y de degradaciones diversas, especialmente en el caso de todas las aplicaciones que precisen lavados frecuentes o cuando se exige una gran durabilidad.

Nota importante

Todos los productos MACtac son objeto de un minucioso control de calidad durante todo el proceso de fabricación; por consiguiente, están considerados como productos de buena calidad comercial y exentos de defectos de fabricación.

Las informaciones publicadas sobre los productos MACtac, se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras; sin embargo no constituyen una garantía.

Teniendo en cuenta la gran diversidad de aplicaciones posibles y el desarrollo constante de nuevas posibilidades, el usuario debe examinar atentamente las aptitudes y las prestaciones del producto para cada aplicación precisa, y él únicamente asume todos los riesgos relativos a esta aplicación. El vendedor no será responsable de los daños más que hasta el valor de compra de los productos y no será responsable de los daños indirectos o fortuitos.

Siendo constante el desarrollo de nuestros productos, nos reservamos el derecho de introducir en cualquier momento y sin aviso previo, modificaciones a nuestras especificaciones.