

Soportes de impresión digital autoadhesivos IMAGin para Decoración Interior

DecoMural™

Ficha Técnica

VINILO AUTOADHESIVO CON TEJIDO SIN TEJER POR DETRÁS, PARA RECUBRIMIENTO DE PAREDES

DESCRIPCIÓN DE PRODUCTO

MATERIAL FRONTAL : Vinilo blanco mate texturizado, con tejido sin tejer por detrás, de 300 gr/m² especialmente desarrollado para el recubrimiento de paredes, y diseñado para impresión digital.

ADHESIVO : Adhesivo acrílico Permanente, transparente.

SOPORTE : Papel couché Kraft de 120 gr/m²

APLICACIONES TÍPICAS

Autoadhesivo para recubrimiento de paredes para Profesionales: Hoteles, remodelación de tiendas, salas de conferencias, salas de espera, zonas de recepción, tiendas de alimentación, etc.
 ¡ La impresión por chorro de tinta de gran formato, le permite crear su propio diseño !

IMPRESIÓN

Especialmente diseñado para impresión con equipos de chorro de tinta eco-solvente, UV o Látex, de gran formato.

Para conseguir la mejor calidad de impresión posible, se ruega asegurarse de que se utilizan los perfiles ICC y las variables de la impresora correctos. Los perfiles pueden obtenerse de nuestras filiales o distribuidores, o pueden descargarse de www.mactac.es.

El uso de tintas UV flexibles incrementa drásticamente la resistencia al rayado del producto impreso.

PROPIEDADES FÍSICAS DEL PRODUCTO SIN IMPRIMIR

| | <u>Valores promedio</u> | <u>Método de prueba</u> |
|--|---|-------------------------|
| <u>Valores del Adhesivo a 23°C</u> Tack instantáneo, sobre vidrio Peel a las 24 horas, sobre vidrio | > 10 N/25mm > 9 N/25mm | FTM 9 FTM 1 |
| <u>Estabilidad dimensional</u> Contracción : 48 horas a 70°C (aplicado sobre aluminio) | Máx. 0.5mm | FTM 14 |
| <u>Clasificación al fuego del frontal</u> | Comportamiento al fuego Class B Producción de humo S2 | EN 13505-1: 2007 |
| <u>Gama de temperaturas</u> Temperatura mínima de aplicación Temperaturas de uso | + 10°C - 20°C to + 70°C | |

MÉTODO DE APLICACIÓN

DecoMural™ debe aplicarse siguiendo las instrucciones precisas de aplicación que se pueden encontrar en nuestro sitio web, www.mactac.es, sección 'Info Técnica': *Boletín Técnico 4.5 : Guía de Aplicación DecoVvory™ - Deco-Mural™*.

ALMACENAMIENTO

2 años, si está almacenado de 15 a 25°C y \pm 50 % de humedad relativa (en su embalaje original).
Deco-Mural™ debe utilizarse exclusivamente en interiores.

RECOMENDACIONES

Condiciones de impresión: Local acondicionado a \pm 23°C y 50 % R.H.

Transporte : Para permitir un transporte cómodo, Deco-Mural™ puede enrollarse, con la imagen hacia el exterior, con un diámetro mínimo de 15 cm (por ejemplo en un mandril de 6 pulgadas). Asegurarse de que la impresión está perfectamente seca antes de enrollarla. Evitar exponer la impresión a cualquier líquido agresivo.

La impresión debe protegerse dentro de un bolsa de plástico. Durante el transporte o el almacenamiento de las impresiones, evitar exponerlas a temperaturas extremas y a variaciones de humedad.

ADVERTENCIA GENERAL : factores que afectan a la adhesión

Para asegurar la conveniencia de la aplicación es aconsejable probar siempre la construcción propuesta bajo las condiciones de aplicación y circunstancias de uso, antes de realizar la producción definitiva.

Debe evitarse la aplicación bajo la temperatura mínima de aplicación o fuera de la gama de temperaturas de uso indicadas.

NOTA IMPORTANTE

Todos los productos MACtac son objeto de un estricto control de calidad durante todo el proceso de fabricación y están reputados como de buena calidad comercial y libres de defectos de fabricación.

Las informaciones publicadas sobre los productos MACtac se basan en investigaciones que la Sociedad considera como seguras, sin embargo no constituyen una garantía.

Debido a la gran variedad de usos de los productos MACtac y al continuo desarrollo de nuevas aplicaciones, el comprador debe examinar cuidadosamente las propiedades y las prestaciones del producto para cada aplicación precisa, y solo él asume todos los riesgos relativos a esta aplicación.

El vendedor no será responsable de los daños más que hasta el precio de compra de los productos y no será responsable de los daños indirectos o fortuitos. Todas las especificaciones pueden estar sujetas a cambio sin previo aviso.